



PULEGNO

Rigenerante per legno ingrigito

Cos'è

Miscela in acqua di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti, compatibili con le componenti organiche del legno.

Cosa fa

Rimuove l'ingrigimento e le patine scure dal legno esposto all'umidità e agli agenti atmosferici o invecchiato. Restituisce la colorazione originaria, eliminando concrezioni e muffe.

Ideale per ripulire rivestimenti e strutture (pedane doccia, bordi piscina, mobili e arredamento da giardino, staccionate, travi, ponti da imbarcazioni, ecc.).

Elimina macchie scure dei tannini su rovere, castagno e analoghi, formate dopo il lavaggio con detergenti alcalini (ammoniaca, soda, sgrassanti energici) o dal contatto con malte e intonaci a base di calce e cemento, specie su soffitti e grondaie.

Lo scelgo perché

- Restituisce al legno l'aspetto originale, senza carteggiare
- Rimuove anche residui di ruggine
- La sua azione è rapida e profonda

Consumo indicativo medio

7 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

LEGNO



Raccomandazioni

- Far asciugare bene il materiale prima dell'applicazione dei necessari trattamenti protettivi



Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS. TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



- Evitare il contatto con materiali sensibili agli acidi

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare il prodotto puro con pennello, panno, rullo, vello spandiliquido o con irroratori manuali (non usare compressori). In caso di temperatura elevata, bagnare prima con acqua la superficie da ripulire.
2. Lasciare agire 10-20 minuti, in funzione della quantità di sporco da rimuovere e dell'assorbimento del legno.
3. Prima di far asciugare completamente il prodotto, frizionare con tampone abrasivo medio-duro, a mano o con monospazzola.
4. Asportare il residuo.
5. Risciacquare con acqua pulita o con idropulitrice.
6. Se il legno si presenta ruvido dopo l'asciugatura, passare una retina (100 mesh) o un disco abrasivo medio-fine.
7. Ripetere l'operazione se necessario.

